



Voorgelakt verfsysteem van HEBO Kozijnen: HEBO X10/2

Gefeliciteerd met de aanschaf van de gelakte producten van HEBO Kozijnen! Deze producten zijn beschermd met een duurzaam watergedragen voorlakverfsysteem van Drywood Coatings. Deze informatiefolder geeft aan dat uw ramen, deuren en kozijnen binnen 12 maanden na levering goed voorbehandeld en afgelakt moeten worden om het schilderwerk in optimale conditie te houden tot de eerste schilderbeurt.

Levering op de bouw/montage/herstel

Het geveltimmerwerk is voorzien van een porievullende flowcoatlaag—Optprimer Flowcoat, één laag Optifinish G70 en één laag Optifinish G70 (lichte kleuren) of Optifinish G40 (donkere kleuren) in een totale laagdikte van minimaal 120 mu. Beschadigingen in kaal hout repareren met DRYWOOD Renoflex Timber. Alle beschadigingen op gelakte delen herstellen met DRYWOOD Renoquick. Herstel tot oorspronkelijke laagdikte door enkele malen gronden met DRYWOOD Poseidon Primer (watergedragen) of DRYWOOD Syntéco Primer AS (oplosmiddelhoudend) tot de oorspronkelijke laagdikte.

Afschilderen op de bouw buitenzijde

Vuil etc. van de voorgelakte delen verwijderen. Het oppervlak reinigen met ammoniakhoudend water of een vergelijkbaar middel, nawassen en licht schuren. Let op dat de ronde kanten niet doorgeschuurd worden. Ontstoffen. Eventuele reparaties aan het verfsysteem uitvoeren zoals hierboven beschreven. Beschadigingen op gelakte delen, spijker en nietgaten repareren met DRYWOOD Renoquick en nooit met een polyester reparatiemiddel of stopverf. Kitwerk controleren en bij gebreken herstellen met DRYWOOD Parasilico VP/Easyseal XPS. In principe hoeft dit kitwerk niet geschilderd te worden. Andere kisten zoals Soudal dienen mogelijk wel geschilderd te worden; soms is het noodzakelijk voor een goede hechting dat deze kit gegrond wordt met een verf op basis van acryaat zoals Drywood Poseidon Primer. Test altijd de hechting op kit.

Schilderen met bijvoorbeeld DRYWOOD Poseidon HG (hoogglans watergedragen alkydverf), DRYWOOD Poseidon UV GL (glanzende watergedragen verf), DRYWOOD VVH Nova GL (glanzende zeer duurzame watergedragen verf) DRYWOOD Syntéco AS HG (hoogglans oplosmiddelhoudende verf) of DRYWOOD Syntéco GS Brilliant (hoogglans zeer duurzame oplosmiddelhoudende verf) zodat een droge laagdikte van 35-40 mu wordt aangebracht.

Voor donkere kleuren adviseert Teknos Drywood twee lagen DRYWOOD VVH Nova GL. Regelmatig schoonmaken, inspectie op gebreken en deze bijwerken verlengt de levensduur.

Afschilderen op de bouw binnenzijde

Voorbehandeling als buitenzijde. Beschadigingen bijwerken met DRYWOOD Acrylplamuur. In principe hoeft kitwerk niet geschilderd te worden. Soms is het noodzakelijk voor een goede hechting dat de kit gegrond wordt met een verf op basis van acryaat zoals Drywood Poseidon Primer. Test altijd de hechting op kit.

Eventueel gronden met DRYWOOD Poseidon Primer. Licht schuren en afstoffen en aflakken met DRYWOOD Poseidon ZG (zijdeglans watergedragen alkydverf) of DRYWOOD Poseidon HG (hoogglans watergedragen alkydverf).

Schilderen op de bouw met andere producten

In principe is het voorlaksysteem van HEBO kozijnen goed overschilderbaar met alle gangbare verfsystemen. Uw schilder of vakverfhandelaar kan u hierover adviseren. Producten van Teknos Drywood zijn via de verfgroothandel of via de webshop op www.teknosdrywood.nl gemakkelijk verkrijgbaar.

Afgelakte producten van HEBO Kozijnen

Het is ook mogelijk om de producten kant en klaar afgelakt aan te schaffen. De aflaklaag is dan onder geconditioneerde omstandigheden in de fabriek van HEBO Kozijnen aangebracht en biedt een langdurige bescherming zoals een eerste schilderbeurt tot het 7^e jaar.

HEBO Kozijnen
Eeftinkstraat 4 • NL-7496 AG HENGEVELDE
Postbus 10 • NL-7496 ZG HENGEVELDE
T: +31 (0)547 33 55 55 • F: +31 (0)547 33 55 68
E: info@hebo.nl • W: www.hebo.nl
KvK 06032523

WE MAKE THE WORLD LAST LONGER