



Voorgelakt verfsysteem van HEBO Kozijnen.

Gefeliciteerd met de aanschaf van de voorgelakte producten van HEBO Kozijnen! Deze producten zijn beschermd met een duurzaam, watergedragen, voorlaksysteem van Wijzonol Bouwverven. Deze informatiefolder geeft aan hoe uw ramen, deuren en kozijnen binnen 12 maand na levering goed voorbehandeld en afgelakt moeten worden om het geveltimmerwerk in optimale conditie te houden tot de eersvolgende schildersbeurt.

Levering op de bouw/montage Het geveltimmerwerk van dit project is fabrieksmatig voorzien van een KOMO-gecertificeerd Wijzonol voorlaksysteem. Het aangebrachte verfsysteem voldoet aan de eisen welke gesteld zijn in de door SKH gepubliceerde BRL 0817, dit houdt in dat:

- De laagdikte van het totale voorlaksysteem minimaal 120 micrometer bedraagt.
- Transport, opslag en montage van het geveltimmerwerk dient te geschieden volgens de voorschriften van Hebo: [Verwerkingsvoorschriften-HEBO-Kozijnen-B.V..pdf](#)

Het is mogelijk dat het geveltimmerwerk (zowel binnen als buiten) beschadigd raakt tijdens de bouwfase. Wij adviseren eventuele beschadigingen direct na plaatsing op de bouwplaats te herstellen in de vereiste laagdikte van het fabrieksmatig aangebrachte aflaksysteem conform onderstaande:

- Beschadigde dorpels en/of stijlen geheel reinigen.
- Beschadigingen licht schuren (matteren), opzuiveren en stofvrij maken.
- Waar nodig beschadigingen repareren met een voor dit doel geschikt vulmiddel en volgens voorschrift van de betreffende fabrikant.
- Beschadigingen in meerdere lagen bijwerken met Wijzonol AQUA Systeemverf (in de vereiste laagdikte). Vanuit esthetisch oogpunt kan het geheel overschilderen van bijgewerkte stijlen en/of dorpels noodzakelijk zijn.

Onderhoudsschema lichte kleuren of geveltimmerwerk onder overstek:

	Jaren na oplevering														
	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15
Reinigen	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•
Inspectie & herstel				•							•				
Overschilderbeurt								•						•	

Bovenstaande behandelsschema is indicatief, e.e.a. is afhankelijk van kleurstelling en situering

Onderhoudsschema donkere kleuren of geveltimmerwerk dat sterk weerbelast is:

	Jaren na oplevering														
	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15
Reinigen	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•
Inspectie & herstel		•				•				•				•	
Overschilderbeurt				•				•				•			

Bovenstaande behandelschema is indicatief, e.e.a. is afhankelijk van kleurstelling en situering

Toelichting inspectie en overschilderbeurt

Inspecteren en evt. bijwerken daar waar nodig:

- Het geveltimmerwerk reinigen met een geschikt mild reinigingsmiddel, bijvoorbeeld Universol.
- Het geveltimmerwerk inspecteren op gebreken, zoals mechanische beschadigingen en defecte kitvoegen.
- Evt. waargenomen gebreken en beschadigingen plaatselijk reinigen, schuren (P220), bijwerken met LBH SDT Ultra Grondlak. Na iedere aangebrachte laag licht opschuren.
- De bijgewerkte afwerken met LBH SDT Ultra Hoogglanslak.
Let op; wanneer schilderwerk plaatselijk wordt bijgewerkt kunnen er lichte kleur- en glansverschillen ontstaan.

Overschilderbeurt:

- Het geveltimmerwerk reinigen met een geschikt mild reinigingsmiddel, bijvoorbeeld Universol.
- Het geveltimmerwerk grondig en bij voorkeur machinaal schuren met schuurpapier P220
- Evt. gebreken (bijvoorbeeld mechanische beschadigingen) herstellen met hiervoor geschikte vulmiddelen, volgens voorschrift van desbetreffende fabrikant.
- Het geheel grondig reinigen en stofvrij maken.
- Evt. gerepareerde delen tweemaal bijwerken met LBH SDT Ultra Grondlak. Na iedere aangebrachte laag licht opschuren.
- De bijgewerkte delen licht schuren, stofvrij maken en het geheel afwerken met LBH SDT Ultra Hoogglanslak.

HEBO Kozijnen Eeftinkstraat 4 • NL-7496 AG HENGVELDE Postbus 10 • NL-7496 ZG HENGVELDE T: +31 (0)547 33 55 55 • F: +31 (0)547 33 55 68 E: info@hebo.nl • W: www.hebo.nl KvK 06032523



vakverf sinds 1916 Vakverf sinds 1916